

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW310

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 310 T0-1/4

Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>350
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (0°C)	68

Ø
(mm)

1.2

EN-ISO 17633-A :
T 25 20 R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Unioni di acciai austenitici refrattari tipo AISI 310 resistenti al calore fino a 1100°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/06/2016