

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW316LT

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316LT1-1/4

Resistenza	N/mm ²	>510
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (0°C)	74
Resilienza KV	J (-100°C)	53
Resilienza KV	J (-196°C)	34

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Ø
(mm)

1.2

Campo di impiego

Unioni di acciai inox del tipo AISI 316L in servizio criogenico.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2017