

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW316LNF

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316L T0-1/4

Resistenza	N/mm ²	>510
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (-20°C)	44

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN-ISO 17633-A :
T 19 12 3 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Unioni di di lamiere sottili in acciaio inox del tipo AISI 316-316L e simili a basso carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2020