

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



EB2F

Temperatura di fusione    °C    670 - 740

Ø  
(mm)

1.5

2

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Campo di impiego**

Lega d'argento della serie ECOBRAZE per la brasatura di tutti i metalli a esclusione dell'alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/07/2012