

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**16PS**

|                        |    |                |
|------------------------|----|----------------|
| Durezza                | HV | 200 - 260      |
| Granulometria          | µm | 63 - 210       |
| Temperatura di fusione | °C | 1090 -<br>1250 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

### **Campo di impiego**

Riporti su stampi per vetrerie in bronzo d'alluminio resistenti a forti urti, frizione e ossidazione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/05/2017