

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



17W1

Durezza DOPO PWHT	HB	250
Durezza DOPO	HRC	44
SALDATURA		
Granulometria	µm	45 - 106

Tipo impianto: LASER

Campo di impiego

Riporti laser in acciaio inox martensitico resistenti ad usura metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2017