

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



**18P**

|                        |    |                |
|------------------------|----|----------------|
| Durezza                | HV | 160 - 220      |
| Granulometria          | µm | 53 - 150       |
| Temperatura di fusione | °C | 1375 -<br>1430 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.), LASER

**Campo di impiego**

Polvere per placcature in acciaio inossidabile tipo AISI 316L

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/12/2017