RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

19MOP

Durezza	HV	200
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Sottostrati prima della placcatura in AISI 316L ed unioni eterogenee inox-ferro.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016