

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



23PSP

Durezza	HV	250 - 280
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporto su stampi in ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/07/2021