

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



28S

Durezza	HV	240 - 280
Durezza	HRC	20 - 27
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	870 - 910

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 06/03/2006