

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**29PSP**

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| Durezza                | HV  | 260 - 320 |
| Durezza                | HRC | 24 - 32   |
| Granulometria          | µm  | 63 - 210  |
| Temperatura di fusione | °C  | 890 - 960 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

### **Campo di impiego**

Ricarica con processo P.T.A. su stampi in bronzo d'alluminio per vetreria.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016