

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



29V

Durezza	HV	260 - 320
Durezza	HRC	24 - 32
Granulometria	µm	20 - 71

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/07/2021