

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



30MSP

Durezza	HV	290 - 330
Durezza	HRC	28 - 33
Granulometria	µm	45 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Ricariche con pistola ossigeno-acetilene-aria su ghisa e leghe di bronzo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006