

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



30SNF

Durezza	HV	300 - 330
Durezza	HRC	30 - 32
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riparti di media durezza facilmente lavorabili all'utensile su acciaio e ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2020