

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



32S

Durezza	HV	285 - 330
Durezza	HRC	28 - 33
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016