

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



33SP

Durezza	HV	335
Durezza	HRC	34
Granulometria	µm	20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riporti con cannello ossiacetilenico su stampi per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2019