

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**38P/1**

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 350 - 410      |
| Durezza                | HRC | 35 - 42        |
| Granulometria          | µm  | 63 - 150       |
| Temperatura di fusione | °C  | 1010 -<br>1050 |

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

### **Campo di impiego**

Riporti con processo P.T.A. lavorabili e resistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/10/2021