

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**38S**

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 350 - 410      |
| Durezza                | HRC | 35 - 42        |
| Granulometria          | µm  | 20 - 106       |
| Temperatura di fusione | °C  | 1010 -<br>1050 |

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti lavorabili resistenti alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016