

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



38V

Durezza	HV	350 - 410
Durezza	HRC	35 - 42
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1010 - 1050

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti lavorabili resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006