

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**49M**

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 410 - 460      |
| Durezza                | HRC | 42 - 46        |
| Granulometria          | µm  | 45 - 125       |
| Temperatura di fusione | °C  | 1000 -<br>1030 |

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

### **Campo di impiego**

Riporti antiusura di media durezza al limite della lavorabilità all'utensile.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016