

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



49V

Durezza	HV	450 - 480
Durezza	HRC	45 - 48
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1030

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti antiusura di media durezza al limite della lavorabilità all'utensile.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016