

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**52M**

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 500 - 560      |
| Durezza                | HRC | 49 - 53        |
| Granulometria          | µm  | 45 - 125       |
| Temperatura di fusione | °C  | 1000 -<br>1030 |

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione fino a temperature di 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016