

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



52S

Durezza	HV	530 - 580
Durezza	HRC	51 - 54
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1030

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione fino a temperature di 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/12/2019