

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



544P

Durezza

HRC

55 - 58

Granulometria

µm

53 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti duri alternativi a trattamenti di cromatura superficiale.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2019