

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



61W

Durezza	HV	540
Durezza	HRC	51
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1090 - 1150

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla corrosione a temperature medio-alte.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006