

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



62W

Durezza	HRC	59 - 63
Durezza	HV	680 - 770
Granulometria	µm	36 - 106

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/04/2018