

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



64P

Durezza	HRC	59 - 64
Granulometria	µm	63 - 150

Tipo impianto: LASER, PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021