

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



65W

Durezza	HV	680 - 780
Durezza	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 106

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti antiusura per impieghi ad alte temperature, lavorabili solo con rettifica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006