

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



686P

Durezza	HV	235
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1306 - 1344

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti su attrezzature sottoposte a forte corrosione da pitting.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 28/08/2023