

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



706P

Durezza	HRC	39 - 44
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.706 per riporti duri combinati a effetti corrosivi

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021