

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



TGX2209

Resistenza	N/mm ²	800
Limite Elastico	N/mm ²	600
Allungamento (5d)	%	32
Resilienza KV	J (-50°C)	130

Gas: Argon Puro

Ø
(mm)

L
(mm)

2.2

1000

Campo di impiego

Saldatura TIG di acciai Duplex tipo S31803-S32205 in prima passata senza protezione al rovescio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/04/2014