

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**W12COM**

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| Durezza                | HV | 1275     |
| Granulometria          | µm | 45 - 125 |
| Temperatura di fusione | °C | 1300     |

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA, PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Carburo di tungsteno agglomerato al 12% di cobalto per metallizzazione a caldo e riporti PTA.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2006