

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W40P

Durezza DEL GRANO DI HV 2500 -
WC 3500

Durezza DEL LEGANTE HRC 28 - 35

Granulometria μm 38 - 160

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.), LASER

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 01/12/2020