

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W50

Durezza DEL GRANO DI	HV	2100 -
WC		2400
Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 64
Granulometria	µm	16 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti universali con carburo di tungsteno di medio spessore.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016