

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W55

Durezza DEL LEGANTE HRC 59 - 63

Durezza DEL GRANO DI HV 2100

WC

Granulometria μm 20 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO

ACETILENE ARIA, CANNELLO

OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti contenenti carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021