

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W65

Durezza DEL GRANO DI HV 1200
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 59 - 63

Granulometria μm 36 - 106

Tipo impianto: CANNELLO

OSSIACETILENICO, PISTOLA OSSIGENO

ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno sferici con buona resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016