

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**W66H**

Durezza DEL GRANO DI HV 1900 -  
WC 2200

Durezza DEL LEGANTE HRC 60

Granulometria  $\mu\text{m}$  53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

### **Campo di impiego**

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/07/2019