

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W66P

Durezza DEL LEGANTE	HRC	30
Durezza DEL GRANO DI	HV	1900 -
WC		2200
Granulometria	μm	45 - 180

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2025