

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



W80M

Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 59 - 63

Granulometria μm 36 - 150

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA, PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti con carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016