

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**W90T**

Durezza DEL GRANO DI HV 1275  
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 62

Granulometria  $\mu\text{m}$  20 - 63

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti resistenti a forte usura per abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006