

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



502A

Dopo PWHT 690°C +/-15

Campo di impiego

Bassolegato al 2.25%Cr-1%Mo per acciai resistenti a 600°C.

Resistenza	N/mm ²	640
Limite Elastico	N/mm ²	540
Allungamento (5d)	%	22
Resilienza KV	J (20°C)	150
Resilienza KV	J (-10°C)	90

Ø
(mm)

L
(mm)

1.6

2

2.4

Applicazioni

Caldareria, industria chimica e petrolchimica, fabbricazione di tubi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/06/2021