

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



141HA

Durezza DOPO
SALDATURA

HRC
(20°C)

45 - 50

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HRC

55

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

350

Campo di impiego

Riporti resistenti ad usura abrasiva e corrosione in impieghi ad elevate temperature.

Applicazioni

Guide di laminatoi, stampi, mazze per forgiatura, martellatrici e punzoni per estrusione a caldo, elementi di pompe, etc.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017