

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



513S

Resistenza	N/mm ²	610
Limite Elastico	N/mm ²	380
Allungamento (5d)	%	35
Resilienza KV	J (20°C)	100

Ø
(mm)

L
(mm)

1.6

2.4

3.2

Campo di impiego

Unioni di acciai inox austenitici stabilizzati, resistenti alla corrosione intercristallina.

Applicazioni

Costruzione e manutenzione di recipienti, mescolatori, pompe, vasche per bagni di decapaggio. Industria chimica, petrolchimica e marittima, raffinerie, serbatoi, tubazioni, scambiatori di calore,...

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/07/2021