

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



547S

Campo di impiego

Saldatura del rame puro

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	220			
Limite Elastico	N/mm ²	100		1	1000
Allungamento (5d)	%	30		1.2	1000
Resilienza KV	J (20°C)	70		1.6	1000
Durezza	HB	60 - 80		2	1000
Temperatura di fusione	°C	1020 -		2.4	1000
		1050		3.2	1000

Applicazioni

Saldatura del rame disossidato in genere: barre porta corrente, recipienti in rame,etc. Riparazioni di lingottiere per colata continua. Ricarica su pinze portaelettrodi di forni per acciaieria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/05/2022