

# SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



54S

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 610 |
| Limite elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 440 |
| Allungamento (5d) | %                 | 40  |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | >75 |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 1.6       | 250       |
| 2         | 300       |
| 2.5       | 350       |
| 3.2       | 350       |
| 4         | 350       |
| 5         | 450       |

## Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili 18-8 Cr-Ni con ottima resistenza meccanica e alla corrosione.

## Applicazioni

Recipienti e tubazioni per l'industria conserviera, lavandini, vasellame, lavatrici, rivestimenti di facciate, caldaie, piastre tubiere, condotte, mescolatori, autoclavi, turbine idrauliche, macchine vendemmiatrici e per il trattamento delle acque, alberi di trasmissione, separatori, centrifughe, filtri

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/09/2017