

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



54Z

Resistenza	N/mm ²	600
Limite elastico	N/mm ²	450
Allungamento (5d)	%	48
Resilienza KV	J (20°C)	>80

Ø (mm)	L (mm)
1.6	250
2	300
2.5	350
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili 18-8 Cr-Ni con ottima saldabilità.

Applicazioni

Recipienti, tubazioni, casalinghi, lavandini, vasellame, lavatrici, rivestimenti di facciate, caldaie, piastre tubiere, condotte, mescolatori, autoclavi, strumenti chirurgici, turbine idrauliche, macchine vendemmiatrici e per il trattamento delle acque, alberi di trasmissione, separatori, centrifughe, filtri

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/09/2017