

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



572S

Durezza

HRC
(20°C)

48

Ø
(mm)

L
(mm)

Durezza

HRC
(600°C)

36

3.2

4

5

6

Campo di impiego

Superlega a base cobalto di
durezza medio-alta.

Applicazioni

Valvole petrolchimiche, denti di seghe per legno, utensili per il taglio di carta e cartone, lame per cesoie guidafile, matrici per fucinatura ed estrusione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/07/2004