

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



579

Durezza DOPO PWHT

HRC
(20°C)

52

Ø
(mm)

L
(mm)

Durezza DOPO
SALDATURA

HRC

38

1.6

1000

2

1000

2.4

1000

3.2

1000

4

Campo di impiego

Rigenerazione e costruzione di
stampi in acciaio maraging.

Applicazioni

Ricostruzione di utensili o stampi di forma complessa usurati, rotti o criccati.

Riporto su stampi, matrici, punzoni, imbutitori impiegati nell'industria
automobilistica, meccanica ed aeronautica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/12/2016