

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



581S

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

320

Ø
(mm)

L
(mm)

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

200

0.8

1000

1

1000

1.2

1000

1.6

1000

2

1000

2.4

1000

Campo di impiego

Riparazione di stampi ed utensili per
lavorazione a caldo sottoposti ad
urti.

Applicazioni

Stampi per stampaggio dell'acciaio al maglio; utensili per estrusione quali bussole
intermedie e martelli, portautensili e portamatrici, portastampi per pressocolata.
Stampi per materie plastiche termoindurenti e termoplastiche di piccole e medie
dimensioni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/11/2016