

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



582

Durezza

HRC
(20°C)

61

Ø
(mm)

L
(mm)

1.6	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000
4.5	1000

Campo di impiego

Riporto su trancianti a freddo e a caldo.

Applicazioni

Lame di cesoia e trancianti a freddo per spessori massimi di 4 mm, matrici a sbavare quando lo spessore di base è sottile e lo stampato di piccole dimensioni, punzoni a sbavare con spessore della cartella inferiore a 3 mm.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/05/2022